



shaping

flame retardant

classe 1 IM

MATERIALI SHAPING (HR)



Materiali shaping (HR) Normative internazionali antifiamma.

Le imbottiture "SHAPING" garantiscono un alto grado di elasticità, indeformabilità e comfort, nel rispetto della tutela dell'ambiente utilizzando prodotti HR. Ottima resistenza al fuoco con superamento delle norme: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Schiuma certificata "Certipur"- "IMO"

Shaping (HR) materials. International flame retardancy standards.

"SHAPING" fillers for high elasticity, shape retention, comfort and respect for the environment.

Superb flame retardancy in compliance with standards: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Certified foam "Certipur"- "IMO"

Materiales Shaping(HR) Normativas internacionales anti llama.

Los rellenos "SHAPING" garantizan un alto grado de elasticidad, indeformabilidad y confort, respetando la protección del medio ambiente utilizando productos HR. Optima resistencia al fuego superando las normas: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Espuma certificada "Certipur"- "IMO"

Kaltschaum (HR) Internationale Normen für schwer entflammbares Material.

Die Kaltschaum-Polsterungen garantieren hohe Elastizität, Unverformbarkeit, Komfort und sind umweltfreundlich. Optimale Flammhemmung nach folgenden Normen: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Zertifizierter Schaumstoff "Certipur"- "IMO"

Matériaux Shaping (HR) - Normes internationales anti-feu.

Le rembourrage "SHAPING" garantit un degré élevé d'élasticité, d'indéformabilité et de confort, en respectant d'être sous tutelle du milieu naturel en utilisant des produits HR. Résistance optimum au feu par dépassement de la norme: FAR 25853 - CSE.RF4/83 - CLASSE 1 IM.

Mousse certifiée "Certipur"- "IMO"

BLOCCO

				UNI EN ISO 845 ISO 1855	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353	ISO 1798	UNI EN ISO 1856
	COLORE COLOUR COLORES COLORIS FARBE	LARGHEZZA WIDTH ANCHURA LARGEUR BREITE	ALTEZZA HEIGHT ALTURA HAUTEUR HÖHE	DENSITÀ DENSITY PESO ESPECÍFICO POIDS SPECIFIQUE RAUMGEWICHT	PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS DUREZA PORTANCE STAUCHHÄRTE	SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS ESFUERZO A LA PRESIÓN EFFORT DE PRESSION EINDRUCKHÄRTE	ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK ESTIRAMIENTO ALLONGEMENT DEHNUNG	DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET DEFORMACIÓN PERM. DEFORMATION PERM. VERFORMUNG
		cm	cm	Kg/m ³	Kpa	N	%	%
30 E SHAPING	BI NO	202	109	31,5	3,3	130	200	4
35 E SHAPING	GI	202	110	35	3,5	140	200	4

TAGLIO

	COLORE COLOUR COLORES COLORIS FARBE	LARGHEZZA WIDTH ANCHURA LARGEUR BREITE	ALTEZZA HEIGHT ALTURA HAUTEUR HÖHE	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY PESO ESPECÍFICO POIDS SPECIFIQUE RAUMGEWICHT	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS DUREZA PORTANCE STAUCHHÄRTE	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS ESFUERZO A LA PRESIÓN EFFORT DE PRESSION EINDRUCKHÄRTE	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK ESTRIRAMIENTO ALLONGEMENT DEHNUNG	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET DEFORMACIÓN PERM. DEFORMATION PERM. VERFORMUNG
		cm	cm	Kg/m³	Kpa	N	%	%
30 E SHAPING	NO	192/202	109	31,5	3,3	130	200	4
35 E SHAPING	GI	202	110	35	3,5	140	200	4

SPESSORE THICKNESS ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE	POLIURETANO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% POLYURETHANE FOAM, PRODUCED IN ROLL FORM ± 5% POLIURETANO, PRESENTACIÓN EN ROLLO O ± 5% POLYURÉTHANE, DÉVELOPPEMENT EN ROULEAU ± 5% POLYURETHAN, ROLLENWARE ± 5%	VISCOELASTICO SVILUPPO IN ROTOLO ± 5% VISCOELASTIC, PRODUCED IN ROLL FORM ± 5% VISCOELÁSTICO, PRESENTACIÓN EN ROLLO ± 5% VISCOÉLASTIQUE, DÉVELOPPEMENT EN ROULEAU ± 5% VISKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF ROLLENWARE ± 5%
cm	m	m
0,5	170	120
0,6	120	120
0,7	110	90
0,8	100	80
0,9	100	60
1	80	60
1,5	60	40
2	40	30
2,5	35	25
3	30	20
4	20	15

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
Prodotti di normale utilizzo,
altri prodotti su richiesta.

DIMENSIONS AND FEATURES
Products for normal use,
other products on request.

ROLLOS: MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS
Productos para uso normal,
otros productos disponibles bajo petición.

ROLLEN: ABMESSUNGEN UND
EIGENSCHAFTEN
Produkte für den normalen Gebrauch,
andere Produkte auf Anfrage.

ROULEAUX: DIMENSIONS ET
CARACTERISTIQUES
Produits d'usage normal, autres produits sur
demande.

ANELLO

	COLORE COLOUR COLORES COLORIS FARBE	ALTEZZA DEL ROTOLO ROLL HEIGHT ALTURA DEL ROLLO HAUTEUR DU ROULEAU ROLLENHÖHE	UNI EN ISO 845 ISO 1855 DENSITÀ DENSITY PESO ESPECÍFICO POIDS SPECIFIQUE RAUMGEWICHT	UNI EN ISO 3386-1 ISO 3386 PORTANZA COMPRESSIVE HARDNESS DUREZA PORTANCE STAUCHHÄRTE	UNI EN ISO 2439-B UNI 6353 SFORZO PRESSIONE PRESSURE STRESS ESFUERZO A LA PRESIÓN EFFORT DE PRESSION EINDRUCKHÄRTE	ISO 1798 ALLUNGAMENTO ELONGATION AT BREAK ESTRIRAMIENTO ALLONGEMENT DEHNUNG	UNI EN ISO 1856 DEFORMAZIONE PERM. COMPRESSION SET DEFORMACIÓN PERM. DEFORMATION PERM. VERFORMUNG
		cm	Kg/m³	Kpa	N	%	%
30 E SHAPING	BI	202	31,5	3,3	130	200	4